

Beschreibung:

BB-Rolack ist eine dünnflüssige Bitumenlösung und enthält ca. 50 % Bitumen. **BB-Rolack** wird kalt verarbeitet und dringt in den Untergrund ein und bildet einen dünnen Bitumenfilm auf der Oberfläche. **BB-Rolack** ermöglicht die Verklebung bituminöser Baustoffe auf dem Untergrund und verbindet dauerhaft die einzelnen Lagen eines Asphaltbelages.

Merkmale:

BB-Rolack ist ein Voranstrich, bestehend aus einem mittelharten Bitumen und leichtflüchtigem, brennbarem Lösemittel. **BB-Rolack** enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. **BB-Rolack** wird infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten verarbeitet. Es bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund. **BB-Rolack** ist feuergefährlich.

Verarbeitung:

BB-Rolack wird kalt verarbeitet.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes und beträgt ca. 150 – 250 g/m².

Reinigen der Arbeitsgeräte:

Wurde vorher mit anionischen (alkalischen) Emulsionen gearbeitet, müssen die Geräte, Pumpen, Schläuche und Spritzanlagen mit viel Wasser durchgespült werden. Verarbeitungsgeräte können mit Bitumenreiniger oder auch Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände, Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

Lagerung:

Dicht geschlossen, an einem kühlen Ort, nicht im Freien lagern. Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Teilentleerte Gebinde möglichst schnell verarbeiten. Lagerdauer maximal 12 Monate.

Technische Daten:

Konsistenz	DIN EN 1425 braun, flüssig, homogen
Dichte	- ca. 0.9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	-10 – 40 °C
Flammpunkt	- 6 °C
Bindemittelgehalt	DIN EN 1428 48-52%

Sicherheitstechnische Kenndaten können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Wichtige Hinweise:

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet erarbeitet und dienen zur unverbindlichen Beratung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

Hauptsitz
BB-Bitumen GmbH
Bielstrasse 11
4538 Oberbipp
Tel: 032 633 11 72
Fax: 032 633 11 75
Info@bb-bitumen.ch
www.bb-bitumen.ch

Büro Zürich
BB-Bitumen GmbH
Weidstrasse 12
8704 Herrliberg
Tel: 044 545 24 26
Fax: 044 545 24 25
info@bb-bitumen.ch
www.bb-bitumen.ch

Büro Wallis
BB-Bitumen GmbH
Pappelweg 9
3945 Gampel
Tel: 027 932 25 00
Fax: 027 932 25 06
info@bb-bitumen.ch
www.bb-bitumen.ch

Lager Wallis
Schumacher Bitumen
Fabrikstrasse
3946 Turfmann
Tel: 079 439 48 08
Fax: 027 927 30 68
info@bb-bitumen.ch
www.bb-bitumen.ch